

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Февраля 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№42233-ПРГ/24 от 01.02.2024**

1	Объект	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: «Кладочная смесь»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПГК», Адрес: 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПГК», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 42233 от 18 Января 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Января 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	18 Января 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	18 Января 2024 г. – 01 Февраля 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 58272-2018 «Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

Таблица №1				
п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	Требования к сухим смесям			
1	Влажность кладочных смесей, % массы, не более	0,30	0,2	ГОСТ 8735
2	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более	5	1,25	ГОСТ 8735
3	Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более	5	0,02	ГОСТ 8735
	Требования к растворным смесям			
4	Подвижность, мм	150 ± 10	153	ГОСТ 31356
5	Сохраняемость первоначальной подвижности, ч, не менее	2	2	ГОСТ 31356
	Требования к затвердевшим растворам			
6	Марка по прочности на сжатие	M150	M150	ГОСТ 31356
7	Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	15	15,8	ГОСТ 31356
8	Предел прочности при сдвиге, МПа: - Первый метод (приложение Б) - Второй метод (приложение В)	0,15	0,15	ГОСТ 58272
		0,30	0,30	
9	Средняя плотность в сухом состоянии в возрасте 28 сут, кг/м³, не менее	1300	1450	ГОСТ 5802
10	Морозостойкость, не ниже	F25	F50	ГОСТ 31356

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Смеси сухие строительные на цементном вяжущем: «Кладочная смесь», **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «ПГК», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707, **соответствуют:** ГОСТ 58272-2018 «Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия».

Исполнитель

 Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.