



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Декабря 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№40269-ПРГ/23 от 14.12.2023

1	Объект	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем «Стяжка для пола». Торговая марка «Гипсополимер»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: 614033, Пермский край, г Пермь, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 40269 от 30 Ноября 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	30 Ноября 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	30 Ноября 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	30 Ноября 2023 г. – 14 Декабря 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

Таблица №1				
п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	Требования к сухим напольным смесям			
1	Влажность сухой смеси, %	Не более 0,5	0,3	ГОСТ 8735
2	Полный остаток на контрольном сите, %	Не допускается	Не обнаружено	ГОСТ 8735
3	Насыпная плотность, кг/м3	Фактическое значение должно соответствовать заявленному производителем	Соответствует требованиям	ГОСТ 8735
	Требования к растворным напольным смесям			
4	Марка по подвижности Rк	Rк 1	Rк 1	ГОСТ 31356
5	Расплыв кольца, см	От 10 до 12 вклуч.	11	ГОСТ 31356
6	Время начала схватывания растворных напольных смесей	Должно соответствовать заявленному производителем значению	Соответствует требованиям	ГОСТ 30744
7	Выход растворной смеси из 1 кг сухой смеси	Должен соответствовать заявленному производителем значению	Соответствует требованиям	ГОСТ 31358-2019
	Требования к напольным растворам			
8	Время пешеходного движения, ч	Должно соответствовать заявленному производителем значению	Соответствует требованиям	ГОСТ 31358-2019
9	Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	Не менее 2,5	2,9	ГОСТ 31356
10	Предел прочности при сжатии, МПа	Не менее 15	17,5	ГОСТ 31356
11	Деформация усадки/расширения, мм/м	Усадка не более 1,5, расширение не более 0,5	Усадка - 1,0, расширение - 0,2	ГОСТ 24544
12	Плотность раствора, кг/м³	Должно соответствовать заявленному производителем значению	Соответствует требованиям	ГОСТ 5802
13	Классы по прочности на сжатие напольных растворов Прочность на сжатие, МПа, не менее	B12,5 16	B12,5 17,1	ГОСТ 31356
14	Классы по прочности на растяжение при изгибе напольных растворов	Btb3,2	Btb3,2	ГОСТ 31356

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее	4	5,0	
15	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	Не менее 0,6	0,9	ГОСТ 31356

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем «Стяжка для пола». Торговая марка «Гипсополимер», **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707, **соответствуют:** ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия».

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
 Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

