



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

М.Ф. Уткин

«23» Апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№69656-ТЕХП/25 от 23.04.2025

1	Объект	Вяжущие гипсовые марки ГЗБII Торговая марка «Гипсополимер»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 69656 от 16 апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	16 апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	16 апреля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	16 апреля 2025 г. – 23 апреля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Предел прочности образцов-балочек размерами 40 * 40 * 160 мм в возрасте 2 ч, МПа, не менее: при сжатии при изгибе	3 1,8	3,1 1,9	ГОСТ 23789
2.	Срок схватывания, мин: Начало, не ранее Конец, не позднее	6 30	15 20	ГОСТ 23789
3.	Индекс степени помола	II	II	ГОСТ 23789
4.	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %, не более	14	12	ГОСТ 23789
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Не должна превышать предельных значений, установленных ГОСТ 30108	Требование выполнено	ГОСТ 30108
6.	Объемное расширение, %, не более	0,2	0,15	ГОСТ 23789
7.	Примеси, не растворимые в соляной кислоте, %, не более	1,0	0,8	ГОСТ 23789
8.	Содержание металло-примесей в 1 кг гипса, мг, не более	8	7	ГОСТ 23789

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Вяжущие гипсовые марки ГЗБП Торговая марка «Гипсополимер», выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707, **соответствуют** ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. Технические условия».

Исполнитель



Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.